

不干胶产品技术指标

代号	D5320					
名称	50um亚银PET膜/GE801/80g/m ² 白格					
面材	50um亚银PET膜					
胶水	GE801					
底材	80g/m ² 白色格拉辛纸					
技术指标		单位	方法			
面材						
厚度	50±10%	um	GB/T 451.3-2003			
定量	70±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002			
本产品面材表面有特殊适印性涂层，具有一定的耐常规化学品性能、耐高温、良好的抗撕裂，适合用于制作各种耐久性标签。						
胶粘剂						
初粘力	≥8	N	FTM9, ss			
90° 剥离力 (20min)	≥5	N/25mm	FTM2, ss			
最低标贴温度	10°C					
使用温度	-10°C — +100°C					
本产品采用高粘永久性丙烯酸类胶粘剂，在诸多包装材料上均有优异的表现性能，良好的加工性能。胶水内聚力好，不易溢胶						
底材						
克重	80±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002			
厚度	70±10%	um	GB/T 451.3-2003			
纵向抗张强度	≥6.0	kN/m	GB/T 12914-1991			
印刷及加工						
经特殊处理的涂层表面，具有极佳的印刷性能和条码打印性能，且挺性好，易出标。可用于凸版、UV平板等多种印刷方式。UV油墨、油性油墨适用。应避免印至标签边缘，尤其是丝网UV油墨和UV上光油，高收缩性墨层会使标签卷曲，导致脱离离型纸或在被贴物上起翘。建议印刷前进行油墨测试。为了保证顺利地加工，推荐使用锋利的薄膜专用模切刀，尤其是在平压平的模切方式中。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。厚底纸具有良好的模切适性和高速贴标性能。						
储存及保存						
在温度23±2°C、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。						

特别说明：

- 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 技术文件以冠豪现行条款为准，本出版物将替代之前的所有版本。我方有权更改所有信息，恕不另行通知。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>

E-mail：guanhao@guanhao.com

