

不干胶产品技术指标

| | | | |
|---|---------------------------|------------------|-----------------|
| 代号 | F1CG6 | | |
| 名称 | 60um亮白BOPP膜/GE801/62g白格 | | |
| 面材 | 60um优质亮白BOPP膜 | | |
| 胶水 | GE801 | | |
| 底材 | 62g/m ² 白色格拉辛纸 | | |
| 技术指标 | | 单位 | 方法 |
| 面材 | | | |
| 厚度 | 60±10% | um | GB/T 451.3-2003 |
| 白度 | ≥85 | % | GB/T 7974-2002 |
| 本产品采用经双向拉伸亮白聚丙烯薄膜，其表面有特殊适印性涂层，材质较硬，加工性能优异。典型应用日化及食品行业标签。 | | | |
| 胶粘剂 | | | |
| 初粘力 | ≥8 | N | FTM9, ss |
| 90° 剥离力 (20min) | ≥5 | N/25mm | FTM2, ss |
| 最低标贴温度 | 10°C | | |
| 使用温度 | -10°C — +80°C | | |
| 本产品采用高粘永久性丙烯酸类胶粘剂，在诸多包装材料上均有优异的表现性能，良好的加工性能。不推荐用于不规则表面或经常挤压的瓶体，使用前需在最终使用环境下进行全面的贴标测试。 | | | |
| 底材 | | | |
| 克重 | 62±10% | g/m ² | GB/T 451.2-2002 |
| 厚度 | 55±10% | um | GB/T 451.3-2003 |
| 纵向抗张强度 | ≥5.0 | kN/m | GB/T 12914-1991 |
| 印刷及加工 | | | |
| 经特殊处理的涂层表面，可用于凸版、柔性版、凹版及丝网等多种印刷方式。UV油墨及油性油墨适用。应避免印至标签边缘，尤其是丝网UV油墨和UV上光油，高收缩性墨层会使标签卷曲，导致脱离离型纸或在被贴物上起翘。建议印刷前进行油墨测试。为了保证顺利地加工，推荐使用锋利的薄膜专用模切刀，尤其是在平压平的模切方式中。烫金性能及效果优异。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。 | | | |
| 储存及保存 | | | |
| 在温度23±2°C、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。 | | | |

特别说明：

1. 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
2. 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
3. 技术文件以冠豪现行条款为准，本出版物将替代之前的所有版本。我方有权更改所有信息，恕不另行通知。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号 邮编：314200 电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com> E-mail：guanhao@guanhao.com

